

SCHEDA TECNICA

Prodotto	GRAFFLESS KEEPCLEAN	
Codice	408 002 806 – 408 002 807	
Foto prodotto	GRAFFLESS® BARRIERA ANTIGRAFFITI	
Descrizione	L'innovativo prodotto Graffless Keepclean è una barriera protettiva antigraffiti da applicare sulle superfici per proteggerle da scritte eseguite con bombolette di vernice spray. Il prodotto è a base di polimeri organici modificati in emulsione acquosa, è pronto all'uso e si applica con pennello o con rullo o con irroratori tipo airless; la superficie da trattare deve essere pulita e ben asciutta prima del trattamento. Graffless Keepclean colma i pori della superficie trattata creando un film protettivo invisibile, senza impedirne la traspirabilità, una vera e propria barriera repellente agli oli, all'acqua e graffiti. Il dosaggio è in funzione della porosità e rugosità della superficie, indicativamente se ne utilizzano da 50 a 150 g/m2 e il tempo di asciugatura è di circa 20 minuti a +20°C.	
Vantaggi	 Tecnologia sostenibile; Riduzione dei costi di pulizia; Semplice da utilizzare; Rapidità d'azione; Non infiammabile; 	
Utilizzi	 Pietre naturali di ogni tipo Mattoni faccia a vista Calcestruzzo Blocchetti in cemento Intonaci decorati (resistenti ai lavaggi con acqua in pressione a caldo) Graniti Marmo 	



SCHEDA TECNICA

Data:

Feb - 25

Dati tecnici	 Consistenza: liquido Colore: bianco latte Massa volumica (densità): 1 gr/m³ Conservazione: 12 mesi negli imballi originali Infiammabilità: non infiammabile Solubilità: Miscibile in acqua Tempo di attesa per la rimozione: 20 minuti a +20°C Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C Consumo: 50-150 gr/m² Confezionamento:		
	CODICE	CONFEZIONE	
	408 002 806	Tanica da 5 L	
	408 002 807	Tanica da 25 L	
Modalità di utilizzo	 I. Applicare il prodotto con idonei pennelli, rulli o irroratori tipo airless sino a rifiuto. II. Generalmente è sufficiente una singola applicazione per ottenere un buon risultato, ma nel caso necessiti una seconda applicazione attendere almeno 30 giorni dalla prima applicazione. Dosaggio Il dosaggio è in funzione della porosità e rugosità del substrato. Generalmente si utilizzano da 50 a 150 gr/m2. Rimozione dei graffiti Per la rimozione dei graffiti è necessario pulire la superficie con un'idro-pulitrice a bassa pressione utilizzando acqua calda a circa 80°C. Dopo la rimozione dei graffiti è necessario ripristinare la protezione applicando nuovamente GRAFFLESS KEEPCLEAN. 		
Note	Verificare eventuali variazioni cromatiche seguendo un'applicazione sperimentale su superfici di prova. Assicurarsi che i supporti siano puliti, asciutti e compatti capaci inoltre di resistere alla pressione dell'idro-pulitrice ed agli sbalzi termici causati dall'acqua calda di lavaggio. Conservazione: Il prodotto va conservato in recipienti originali, sigillati, in ambienti freschi, lontano da fonti di calore ed al riparo dalla luce. Evitare il contatto con ossidanti, acidi forti e Sali in genere. In queste condizioni il prodotto è stabile per 12 mesi. Conservare a temperature comprese tra 5°C e 40°C Smaltimento: Smaltimento: Smaltire il prodotto in eccesso secondo le normative locali. I contenitori		

devono essere risciacquati prima di riciclarli